

## DEMIDEKK Ultimate tackfarg

### DEMIDEKK Ultimate täckfärg

## Ürün tanımı

### Tür

Dış cephe, opak (örtücü) ahşap koruma ürünüdür. Su bazlıdır. AMA (Alkid Modifiye Akrilik) Teknoloji ile üretilmiştir.

### Özellikler ve faydalar

İleri bağlayıcı teknolojisi, boyanın yüksek renk dayanımına ve uzun bakım tutum aralıklarına sahip olmasını sağlar. Yüzeyde mantar gelişimine karşı aktif film koruyucu ajanlar içerir.

Yüksek kaliteli bağlayıcılar ve yüksek pigment içeriği ahşabı güneşin yıkıcı etkisinden korur, dış şartlara çok iyi dayanım sağlar. Ürünün uygulaması kolaydır ve zengin kıvamı vardır. Çok çabuk kurur ve su direnci kazanır.

### Yüzey

Yüzey hazırlığı sırasında **VISIR Oljegrunning klar / pigmentert** i astar olarak boya sisteminin tamamlayıcı özelliği olarak kullanınız. Tavsiye edilen uygulama alanı, dışcephede yeni astarlanmış, emprenye edilmiş veya eski ahşap koruyuculu veya boyalı ahşaplardır. Korozyon koruması için demir ve metallerde, son kat olarak kullanılabilir. Metali **QUICK Bengalack Grunning** veya uygun astar ile başlayın.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask  
och mögeldesinfektion



Vatten/  
JOTUN Penseltvätt

## Ürün bilgileri

### Ambalaj boyutu

Beyaz, A, B, C ve Oksit Kırmızı: 0.9 L, 2.7 L, 4,5L ve 9 L.  
Ocher ve sarı baz: 0.9 L, 2.7 L ve 9 L.  
Ön karışimli renkler: Kırık beyaz 3 L ve 10 L.

### Baz bilgisi

Beyaz,-A-B-C-oksit kırmızı-oker. Bazlar renklendirilmeden kullanılmamalıdır.  
(White Base direkt kullanılabilir).

### Renklendirme

**Jotun Multicolor** pigmentleri ile %10' kadar.

### Renkler

White (beyaz) baz, renklendirilmemiş halde, direkt beyaz renk olarak kullanılabilir.  
Ön karışimli renkler: Kırık beyaz

### Parlaklık

20-30

### Genel tip

AMA (Alkid Modifiye Akrilik) Teknoloji ile üretilmiştir.

### Hacimce katı madde

38 ± 2 Hacim%

### Özgül ağırlık

1.26 Beyaz baz

### pH değeri

8 - 8.9

### Kullanıma hazır karışım için VOC

AB normlarına göre bu ürün için uçucu organik bileşik limiti (cat. A/d): 130 g/L'dir. Bu ürünün içerdiği uçucu organik bileşik miktarı ise 75 g/L'dir.

## Uygulama bilgisi

### Uyarılar (remarks)

Köşeler ve planyalanmış yüzeye yeteri kadar boya uygulamak uzun süreli dayanım sağlar, min.3 kat (100 µm kuru film kalınlığı). Keskin kenarları zımpara ile yuvarlatın. Tüm uç taneleri/kesilmiş yüzeyleri iyice doyurun, 3-4 kat yaş üstü yaş uygulayın. Önceden deneme uygulaması gerçekleştirmenizi öneririz. Farklı boyalar ile veya yağlı bileşenler ile karıştırmayınız. Hem kullanmadan önce hem de kullanım sırasında iyice karıştırın.

Önceden katran veya mineral yağlar ile yapılan işlemler son katta renk değişimlerine neden olabilir. Bezir yağlı veya yağlı yüzeye uygulama kabarcıklanmaya ve kabarmaya sebebiyet verir. Direkt güneş ışığı altındaki uygulamalarda boya yüzeyi hızlı kuruyarak kabarcıklanma oluşabilir. Yangına dayanıklı cephe sistemleri üzerine uygulandığında kabarmaya sebebiyet verebilir.

Bazılar **Jotun Multicolor** sistemi ile renklendirilmelidir. Farklı üretimlerden ve farklı renklendirme sistemlerinden gelen ürünlerde ton farklı gözlemlenebilir. Renk farkı oluşmasından kaçınmak adına yapılabilecekler:

- Farklı kazan numaralarına sahip ambalajlar beraber kullanılacaksa, kullanmadan önce birlikte karıştırılmalıdır. İyice karıştırın. Üretim numaralarını SZ veya SV ile başlayacak şekilde ambalajın ön kısmındaki etikette bulabilirsiniz.
- Aynı alan için aynı kazan numarası üretimlerini kullanmak daha avantajlıdır. Uygulama esnasında farklı ambalaja geçmek ton farkı riskini arttırmaktadır.
- Farklı renklendirme makinelerinde ve/veya farklı zamanlarda renklendirilen ürünler arasında ton farkı meydana gelebilir. Ek boya almanız gerekirse bu riskin farkında olmanız gerekmektedir.
- Herhangi bir problem dikkatinizi çektiği takdirde Jotun Müşteri Destek Hattı'mıza ulaşabilirsiniz. (+90 850 480 95 86)

### Uygulama metodları

Fırça veya rulo. Havasız sprey kullanılabilir.

### Airless sprey uygulaması için temel değerler

Meme tipi	0.46 mm (0.018")
Sprey açısı dereceleri	65-80°
Memedeki basınç	15-18 MPa (150-180 kg/cm <sup>2</sup> )

Ürün sprey uygulaması için inceltiler. İnceltici: Su

### Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Su ve uygun deterjan.

### Seyreltme

Seyreltmeyiniz. Yağlı bileşenler ile karıştırmayınız.

### Her kat için yayılma oranı ve tavsiye edilen film kalınlığı

	Her kat için yayılma oranı (m <sup>2</sup> /liter)	Her kat için uygulama kalınlığı (µm)	
		Yaş (hesaplanmıştır)	Kuru (hesaplanmıştır)
Önerilen, planyalanmamış ahşap:	7 - 10	100 - 143	38 - 54
Önerilen, planyalanmış ahşap:	10 - 12	83 - 100	32 - 38

### Uygulama sırasında ortam şartları

Boya filmi kuruyana kadar çiglenme ve yağmur riski varsa boya uygulamayın.

### DEMIDEKK Ultimate täckfärg

Yoğuşma ihtimali olduğu takdirde, uygulamanın bu ihtimal öncesinde tamamlanmasını tavsiye ederiz.

- Yüksek nem (RH%) su bazlı ürünlerin kuruma sürelerinde değişkenliğe neden olabilir.
- Sıcak hava, soğuk havaya göre içerisinde daha fazla nem barındırma kapasitesine sahiptir. Hava sıcaklığında yaşanan düşüşler yoğuşmaya neden olabilir.
- Durgun hava, kurumatu geciktirir ve yoğuşma riskinin artmasına neden olabilir.
- Düşük hava sıcaklığı ve yoğuşma zayıf boya filmine/kürlenmeye neden olabilir.

Ürün, yüzeyde oluşabilecek küfe karşı etkin ajanlar içerir. Bunlar, elverişsiz kuruma ve kürlenme koşullarında yüzeyde gözle görünür sarı bir tabaka meydana getirebilir. Bu olgu, ışık ve UV ışınlarının etkisiyle bir süre sonra yok olur. Bu durum, ürünün yüzeyde oluşabilecek mantarlara karşı etkinliğini zayıflatmayacak, ürünün kalitesini ya da dayanıklılığını etkilemeyecektir.

### Kuruma süreleri

Kuruma zamanı sıcaklık değişimine, havadaki neme, rüzgara ve film kalınlığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

#### Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır:

<b>Bağıl nem (BN)</b>	50 %	50 %	50 %
<b>Hava sıcaklığı</b>	23 °C	15 °C	5 °C
<b>Yüzey sıcaklığı</b>	23 °C	15 °C	5 °C

<b>Toz tutma kuruması</b>	0.5 saat	1 saat	1.5 saat
<b>Üzerine kat uygulama, minimum</b>	2 saat	3 saat	6 saat

TORKTID/ TØRRETID	Dammtorr/ Støvtør	0t (h)	0,5t (h)	1t (h)	1,5t (h)	Vid/Ved ca. 50 % luftfuktighet/luftfugtighed
		+23 °C	+15 °C	+5 °C		
Intervall mellan strykningar/ Interval mellem påføringer		0t (h)	2t (h)	3t (h)	6t (h)	
		+23 °C	+15 °C	+5 °C		

Hög luftfuktighet och låg temperatur förlänger torktiden/Høj luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden.

## Kullanım talimatları

Yüzey temiz, sağlam ve kuru olmalı. Keskin kenarları zımpara ile yuvarlatın.

Yüzey	Uygulama
Yeni ahşap:	<p>Yeni doğramayı montajdan önce ya da hemen sonra koruyun.</p> <p>Ham, korumasız, 4 haftadan fazla süredir bekletilen ahşapların temizliği için <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> kullanılmalı ve sert kıllı fırça ile fırçalanmalıdır.</p> <p>Ham ahşap yüzeylere <b>VISIR Oljegrunning klar / pigmentert</b> uygulayınız.</p> <p>Hava ve yüzey sıcaklığı +5 °C'nin altında olduğu sıcaklıklarda <b>VISIR Oljegrunning klar</b> kullanılmalıdır.</p> <p>Ahşabın uç noktalarına yaş üstü yaş olarak 3-4 kat uygulayınız.</p> <p>SonkatYeni planyalanmış doğrama: 3 kat <b>DEMIDEKK Ultimate tackfarg</b>.</p> <p>Ham ahşap: 2 kat <b>DEMIDEKK Ultimate tackfarg</b>.</p>
Daha önceden işlenmiş ahşap:	<p>Önceden işlem görmüş ahşap <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> kullanılarak temizlenmelidir. Kullanma talimatlarına uyun. Sert kıllı fırça ya da kazıma ile gevşek boya/reknlı ahşap koruyucu ve ahşap liflerini uzaklaştırın.</p> <p>Parlak ve sert yüzeyler zımparalanmalıdır.</p> <p>ham ahşap çıkan kısımlar ( fırçalama /kazıma sonrası) <b>VISIR Oljegrunning pigmentert</b> ile astarlanmalıdır. Hava ve yüzey sıcaklığı +5 °C'nin altında olduğu sıcaklıklarda <b>VISIR Oljegrunning klar</b> kullanılmalıdır. Ürünün yüzeye nüfuz etmesi ve yüzeyde film oluşturmaması beklenir. Ahşabın uç noktalarına yaş üstü yaş olarak 3-4 kat uygulayınız.</p> <p>Sonkat: <b>DEMIDEKK Ultimate tackfarg</b>.</p>

# Teknik Bilgi Föyü

## DEMIDEKK Ultimate tackfarg



Jotun Protects Property

DEMIDEKK Ultimate täckfärg

### Bakım

Her yıl evin **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** ile yıkanması önerilir.

### Depolama

Muhafaza ve nakil esnasında dondan koruyun. Ambalajı yukarı doğru tutun.

### Atığın imha edilmesi

Alet veya fırçayı su ile temizlemeden önce olabildiğince temizleyin. Sıvı haldeki boyalar ve boya artıkları kanalizasyona veya su borularına boşaltılmamalıdır. Bu işlem onaylanmış yerel çevresel koruma statüsüne göre yapılmalıdır.



## Çevre dostu etiketleme



Bu ürün Miljømerking Norge tarafından tanınmakta ve Svanen çevresel etiketleme kriterlerini sağlamaktadır.

## Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

**İlk yardım önlemleri için**, 4 no'lu bölüme danışın.

**Kullanma ve depolama için**, 7 no'lu bölüme danışın.

**Nakil bilgisi için**, 14 no'lu bölüme danışın.

**Yönetmelik bilgisi için**, 15 no'lu bölüme danışın.

### İç ortam / yalıtım

Ürün dış cepheler için tavsiye edilir.

### Contact information

Jotun Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Balabandere Cad. Hilpark Suites Sitesi  
No:10 İstinye 34460  
Sarıyer, İstanbul / Türkiye  
Telefon: +90 212 279 78 78

### Yasal Uyarı

# Teknik Bilgi Föyü

## DEMIDEKK Ultimate tackfarg



Jotun Protects Property

### DEMIDEKK Ultimate täckfärg

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (Eng) versiyonu geçerli olacaktır.