

## INNO-FIX FOX FUGAMORTAR FX100

### Fayans ve Seramikler İçin, Çimento Esaslı, Yüksek Performanslı, Flex Derz Dolgusu

#### Tanımı

**FOX FUGAMORTAR FX100**, Çimento esaslı, fayans, seramik, granit, doğal taş ve mermer gibi malzemelerin derzlerinde kullanılan, sıcaklık farklarından, sudan ve titreşimden etkilenmeyen, flex derz dolgu malzemesidir.

**TS EN 13888-CG2WA şartlarını sağlar.**

**CG : Çimento Esaslı Derz Dolgusu**

**2 : İlave özellikleri geliştirilmiş**

**W : Su Emilimi Azaltılmış**

**A : Yüksek Aşınma Dayanımı**

#### Kullanım Yerleri

- İç ve dış mekânlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
- Otel, hastane, alışveriş merkezi, konut vb.
- Tüm ıslak hacimlerde,
- Yüzme havuzu ve su depolarında,
- Her türlü dekoratif uygulamalarda kullanılır.

#### Avantajları

- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Sırlı yüzeyleri çizmez.
- 2-8 mm derz genişlikleri için uygun.
- Seramik kenarlarına çatlamadan mükemmel yapışma sağlar.
- Çalışma süresi uzundur.
- Pürüzsüz yüzey elde edilir.
- Su emiciliği az olduğu için, zor kirlenir, kolay temizlenir.
- Darbelere, titreşimlere ve deterjanlara dayanıklıdır.
- Donma - Çözülme etkisine karşı dayanıklı.
- Solmaz, renk değiştirmez.

#### Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Mineral dolgular, sentetik katkılar, özel polimerler,
Basma Mukavemeti	> 16 N/mm <sup>2</sup>
Eğilme Mukavemeti	> 4 N/mm <sup>2</sup>
Büzülme Mukavemeti	< 2 mm/m
Yoğunluk	1,80 kg/lt
Su Emmesi	30 dakika < 2 gr
	240 dakika < 5 gr
Aşınma Mukavemeti	< 1000 mm <sup>3</sup>
Uygulama Zemin Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Servis Sıcaklığı	-20°C / +80°C
Olgunlaştırma Süresi	3-5 dakika
Kullanma süresi	2 saat
Üzerinde Yürünebilme	24 saat



Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

#### Renkler

Gri, Beyaz, Krem, Şampanya, Bahamabej, Manhattan, Anemone, Karamel, Maglonia, Balibraun, Mittelbraun, Siyah, Koyu Gri, Jasmin, Evergreen, Cotto, Light, Noche, Acı Kahve, Açık Krem, Antique Beige

#### Uygulama Prosedürü

##### Yüzey hazırlığı

Derz dolgu uygulamaya başlamadan önce yapıştırıcının yeterince mukavemet alması beklenmelidir. 48 saatlik bekleme süresi genel olarak yeterlidir. Derzlerdeki harç kalıntıları temizlenerek derzler boşaltılmalıdır. Emiciliği yüksek malzemelerin derzleri doldurulmadan önce mutlaka nemlendirilmelidir.



www.foxbau.com

#### SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

## Karıştırma

Ambalaj üzerinde tarif edilen kadar temiz su temiz bir karıştırma kabının içine koyulur. **FOX FUGAMORTAR FX100** torbası açılarak su içine yavaş yavaş ilave edilirken 400 - 600 devirli karıştırma matkabı ile homojen oluncaya kadar yaklaşık 4 dakika karıştırılır. Malzeme içinde topak kalmamalıdır. Malzeme 30 saniye kadar dinlendirildikten sonra tekrar 1 dakika karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Değişik su oranları ve değişik karıştırma şekilleri istenmeyen renk farklılıklarına sebep olabilir.

## Karıştırma oranları

20 kg/1trb **FOX FUGAMORTAR FX100** için yaklaşık 6,40±0,20 lt su kullanılmalıdır.  
10 kg/1trb **FOX FUGAMORTAR FX100** için yaklaşık 3,20±0,10 lt su kullanılmalıdır.  
1 kg **FOX FUGAMORTAR FX100** için yaklaşık 320±10 ml su kullanılmalıdır.

## Uygulama

Karışmış haldeki malzeme kauçuk mala ile derzlere diyagonal hareketler yapılarak yerleştirilir. Derin derzlerde, önce malzemenin çökmesi beklenmeli daha sonra bu işlem tekrarlanmalıdır. Aşırı sıcak havalarda ve emici yüzeylerde derz malzemesi suyunu aniden kaybederek yüzeysel çatlamalara sebep olabilir. Bu nedenle uygulamadan önce derzler ıslak bir süngerle hafif nemlendirilmelidir. Kurumaya bırakılan malzemeler parmak baskısına dayanma sertliğine gelince yine ıslak bir süngerle yüzeyler son haline getirilir ve seramik yüzeyinde kalan malzeme temizlenir.

## Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **FOX FUGAMORTAR FX100** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

## Sarfiyat

### Çimento Esaslı Derz Dolguları İçin Sarfiyat Tablosu (Derinlik: 8 mm)

Seramik boyutları / Derz Aralığı	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
10x10	550	800	1100	1350	1600	2100
10x20	400	650	850	1050	1250	1700
15x15	450	650	900	1000	1350	1800
15x20	300	500	650	800	1000	1300
20x20	300	450	600	750	900	1200
20x25	275	400	500	700	800	1100
20x30	250	375	500	600	750	1000
30x30	200	300	400	500	600	800

Sarfiyat miktarları teoriktir. Toz ürün sarfiyatlarını gösterir. Değerler gr/m<sup>2</sup> cinsinden verilmiştir.

## Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Uygulama esnasında değişik miktarlarda karışım suyu kullanılması derz renklerinde değişikliğe neden olur. Bu nedenle su miktarını değiştirmeden uygulamalar yapılmalıdır. Aşırı kullanılan su malzemeyi zayıflatacağından dolayı toz halinde dökülmelere ve çatlamalara yol açabilir. Yüzey temizleme işleminde talaş kullanılmamalıdır.

## Ambalaj

20 kg polietilen takviyeli kraft torba / gri, beyaz ve diğer renkler  
5 kg polietilen takviyeli kraft torba / diğer renkler.

## Raf Ömrü

Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların ağızları kapatılmak suretiyle 1 hafta içinde tüketilmelidir.

## Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

## Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.



www.foxbau.com

## SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

## Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.

