

## INNO-LINE FOX ULTRAPRIMER FL222

### Akrilik Dispersiyon Esaslı, Tek Bileşenli, Dolgulu, Renkli, Parlak Yüzey Aderans Astarı

#### Tanımı

**FOX ULTRAPRIMER FL222**, Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli aderans artırıcı, dolgulu, renkli, seramik üzeri seramik uygulamaları öncesi kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş astar malzemesidir.

#### Kullanım Yerleri

- Tüm tadilatlarda, seramik yapıştırma harçları öncesinde yüzey aderansını arttırmak amacıyla kullanılır.
- İç mekan ve dış mekanda her türlü seramik kaplama üzeri kullanılır.
- Yatay ve düşey seramik yüzeylerde kullanılır.

#### Avantajları

- Yüzeyin aderansını artırır.
- Düşük emisyonu sahiptir.
- Kullanıma hazır.
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında pürüzlü bir yüzey oluşturarak yüzey mukavemetini destekler.
- Yüksek performanslıdır.
- Parlak yüzeylerde kullanılır.
- Solvent içermez.
- Kolay ve hızlı uygulanır.

#### Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Polimer Dispersiyon
Yoğunluk	1,50 kg/lt
pH	7-9
Renk	Kırmızı
Kıvam	Sıvı
Katı Madde Oranı	68%
Uygulama Zemin Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kullanım Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kuruma Süresi	1-2 Saat
Seramik Kaplama Uygulamasına Geçilme Süresi	Minimum 5 Saat

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

#### Uygulama Prosedürü

##### Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeylerin sağlam, kuru taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansını yayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarında iyice temizlenmeli ve gevşek parçacıklardan arındırılmalıdır.

##### Karıştırma

**FOX ULTRAPRIMER FL222**, kullanıma hazırdır. Ancak kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Kesinlikle su ilave edilmemelidir.

##### Uygulama

Maksimum penetrasyon için yüzeyler önce nemlendirilir. **FOX ULTRAPRIMER FL222** uygun rulo ile homojen bir şekilde uygulanır. **FOX ULTRAPRIMER FL222** üzerine seramik uygulaması için beklenilmesi gereken minimum süre 5 saattir.

##### Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **FOX ULTRAPRIMER FL222** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

##### Sarfiyat

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 100-150 gr/m<sup>2</sup>



www.foxbau.com

##### SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

### Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Uygulanacak zemin sıcaklığı +5°C'nin altında ve +25°C'nin üzerinde ise uygulama yapılmamalı, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Dondan etkilenir. 0°C'nin altında depolanmamalı ve taşınmamalıdır.
- Malzemenin kürünü tamamlaması için, uygulanacak zemin sıcaklığı ve ortam sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.
- Alçı sıva, alçı levha ve alçı blok üzerine uygulanmaz.
- Sürekli ıslak ve nemli yüzeylerde uygulanmaz

### Ambalaj

3 kg plastik kova

### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sitemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

### Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar ağızları sıkıca kapatılarak depo koşullarında saklanmalı ve 1 hafta içinde kullanılmalıdır.

### Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

### Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.



www.foxbau.com

### SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com