

• BituproofD Düşey



Bituproof D Düşey

Tek yüz bodrum perde duvarlarında, tek kat su yalıtımı için kullanılabilen BTM Bituproof D; özel polyester kee taşıyıcılı, SBS katkılı (elastomerik bitümlü) ve arka yüzeyi kendinden yapışkanlı, su yalıtım (membranı) örtüsüdür. Mekanik vasıtaıyla ve hidrasyon ısısı ile reaksiyona girerek, betonarme yüzeye yapışma sağlar. Yüksek elastikiyeti olan, şalımo alevi ile uygulanabilen üstün vasıflı bitümlü örtüdür.

AVANTAJLARI

- Tek kat olarak uygulanır.
- Yüksek mukavemetli özel polyester keçe taşıyıcısı sayesinde hidrostatik basınca, delinme ve yırtılmalara karşı dayanıklıdır.
- Kendinden yapışkanlı ve şalümo ile yapıştırılan ek yeri sayesinde işçilik hatalarını minimuma indirir.
- Beton yüzeye tam yapışma özelliği sayesinde suyun yatay/düşey hareketini engeller.
- Sonradan oluşabilecek hasarlarda, suyun geldiği noktayı tespit ve müdahale imkânı sağlar.

KULLANIM YERLERİ

- Tek yüz perdeler

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeterli kalınlık ve mukavemette dökülmüş gro beton, yüzeyi peydahlanmış olmalıdır. Yüzeyde gevşek agregası ve keskin çıkıntılar olmamalıdır. Uygulama öncesi süpürülerek zemin temizlenmelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yeterli kalınlık ve mukavemette dökülmüş olan diyafram perde ya da iksa perdesi gibi düz yüzeylere, ayırıcı bir yüzey oluşturulmalıdır (drenaj levhası, xps vb.). Oluşturulan bu yüzey üzerine BTM BituProof D, alt yüzeyindeki silikonlu film sökülerek yapıştırılmalıdır. BTM BituProof D'nin uzun kenar binileri 10 cm, kısa kenar binileri 15 cm olacak şekilde ve bini yerlerine şalümo tutularak yapıştırılmalıdır. Uygulamada kullanılacak membran uzunluğu 5 metreden fazla olmamalıdır. Her 5 metrelik membran, üst kısımlardan rondela çapı 5 cm olan, kullanılacağı zemine uygun özellikte mekanik tespit elemanları ile yatay yönde 30 cm aralıklarla tutturulmalıdır.

AMBALAJ

1 m eninde ve 10 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadır.

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

- Bitümlü membran ruloları dik konumda taşınmalıdır.
- Nakliye sırasında membran rulolarının devrilmemesi için gereken önlemler alınmalıdır.
- Bitümlü membran ruloları üstü kapalı ve düz bir zemini olan depolarda ve dik duracak şekilde depolanmalıdır.
- Bitümlü membranlar üst üste depolanmamalıdır.
- Depo içi taşıma veya boşaltma/yüklemelerde ruloların sert darbe almamaları için gereken özen gösterilmelidir.
- Eğer ruloların açıkta uzun bir süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için üzerlerinin örtülmesi gerekmektedir.

Raf ömrü; orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru ortam koşullarında, direkt güneş ışığı görmeden, +5 °C ile + 25°C arasında saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.



BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Gazi Bulvarı No:152 35730 Kemalpaşa/İZMİR Tel:+90 232 877 04 02 Faks:+90 232 877 04 10 info@btm.co • www.btm.co

