

INNO-FLOOR FOX PROCRETE® MC

Poliüretan Esaslı Reçinelerin Özel Katkı ve Kimyasallar ile Modifikasyonu Sonucu Elde Edilen, Üç Komponentli, Kimyasallara Dayanıklı, Yüksek Performanslı, Pürüzlü-Kaymaz Yüzeyle Zemin Elde Etmek İçin Kullanılan Poliüretan Beton Kaplama.

Tanımı

FOX PROCRETE® MC, Poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, üç komponentli, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, pürüzlü-kaymaz yüzeyle, mükemmel kimyasal, termal şok ve solvent dayanımı olan, pürüzlü-kaymaz yüzeyle endüstriyel zemin kaplama sistemidir.

Kullanım Yerleri

Ağır/orta trafik ve kimyasal yüke maruz alanlarda, uzun ömürlü ve dayanıklı, özellikle kaymaz kaplama ihtiyacı olan,

- Gıda, Kimya ve İlaç endüstrisinde,
- Kimyasal ve mekanik dayanım gerektiren alanlarda,
- Üretim alanlarında,
- Paketleme alanlarında,
- Şarap ve bira imalathanelerinde,
- Endüstriyel mutfaklarda,
- Su tesislerinde,
- Laboratuvarlarda,
- Depolama alanlarında kullanılır.

Teknik Özellikleri

Yoğunluk		1,38 g/cm ³
Renk		Kırmızı, Sarı, Mavi, Turuncu, Yeşil, Gri, Krem
Basma Mukavemeti	28 gün	55 N/mm ²
Kopma Mukavemeti	Betondan	> 3,60 N/mm ²
Çekme Mukavemeti		10 N/mm ²
Eğilme Mukavemeti		22 N/mm ²
Uygulama Kalınlığı		3-6 mm
Sıcaklık Dayanımı	6mm	-25 °C /+80 °C
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı		+8 °C /+30 °C
Çalışma Süresi		35-40 dakika
Hafif Trafik		24 saat
Tam Kürünü Alma		48 saat



*Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Avantajları

Sıcaklık Dayanımı

FOX PROCRETE® MC, PROCRETE® MF üzerine uygulandığında sıvı dökülmelerine karşı, 3 mm kaplama -5 °C /+60 °C, 4 mm kaplama -15 °C /+70 °C, 6mm kaplama ise -25 °C /+120 °C arasındaki sıcaklıklar altında özelliklerini kaybetmez. Sıvı-buhar etkileri altında sürekli tekrarlanan termal şoklar ve termal dönüşümler kaplamada kabarma ve soyulmalara yol açmaz.

Kaymazlık

PROCRETE® MC, kayma riskinin çok yüksek olduğu ve sürekli ıslak alanlarda kullanılır. EN13036-4 standardına uygun, 4-S kauçuk kullanılarak ıslak zeminde yapılan kaymazlık testlerine göre düşük kayma potansiyeline sahiptir. Islak ve yağ dökülmüş yüzeylerde dahi kaydırmaz bir zemin oluşturur. **FOX PROCRETE® MC** zemin kaplamaları, doğru ayakkabı seçimi ile birlikte bu spesifik gereksinimi karşılamak için formülize edilmiştir.

FOX PROCRETE® MC, kaymazlık özelliğini ağır çelik tekerlekli trafik altında bile uzun yıllar korur. Optimum kaymazlık direnci sadece düzenli temizlik ile sağlanabilir.

Kaymazlık Testi Değerleri	Kayma Potansiyeli EN13036-4	PROCRETE® MC EN13036-4	Kayma Açısı DIN51130	PROCRETE® MC DIN51130
	Çok Düşük	55-75	>35° (R13)	R13
36 ve üzeri	Düşük	-	19° -27° (R11)	
25-35	Orta	-	10° -19° (R10)	

Uçucu Madde ve Koku

FOX PROCRETE® MC, VOC emisyon odası testi, kalite yönetimi denetimi ve ürün kontrol prosedürleri sonucunda çok düşük emisyon verir ve iç mekan zemin sistemleri için tüm emisyon şartlarına uygundur. Personelin sağlığını ve konforunu etkileyebilecek herhangi bir uçucu bileşen içermediğinden, gıda maddeleri üzerinde koku bırakma riskini barındırmayan, son derece temiz bir üründür. Uygulamadan 12 saat sonra gıda lekesi tutmaz hale gelir.

Kimyasal Dayanım

FOX PROCRETE® MC, kimyasal saldırılara karşı olağanüstü direnç sağlar. Konsantr inorganik ve organik asitlerden, alkaliler ve solventlere kadar çok geniş bir kimyasal madde spektrumu karşısında son derece dayanıklıdır.

Bu kimyasalların bir kısmı şöyledir:

- Asetik asit, laktik asit, oleik asit, sitrik asit gibi Gıda Endüstrisinde yaygın kullanılan asitler,
 - Hidroklorik, nitrik, fosforik ve sülfürik asitler,
 - %50 Konsantrasyondaki sodyum hidroksit içeren alkaliler
 - Bitkisel ve hayvansal yağlar, tatlandırıcılar ve esanslar,
 - Mineral yağlar, gaz yağları, benzin vb petrol ürünleri,
 - Metanol, ksilen ve eterleri içeren organik solventler,
- (Detaylı bilgi için lütfen Teknik Servisimiz ile iletişime geçiniz).

Geçirgenlik

FOX PROCRETE® MC, sıfır geçirgenlik sergiler, yüzey emiciliği yoktur.

Nem Toleransı

FOX PROCRETE® MC, neme son derece dayanıklıdır. 7 günlük beton üzerine veya yüksek nem içeriğine sahip eski betonlar üzerine özel astarlar kullanılmadan uygulanabilir. Bu uygulanabilirlik, ıslak alanlara sahip tesislerde hızlı ve kolay bir programlama sağlar. Aynı koşullar altında uygulanan Epoksi zemin kaplamalarda bozulmalar görülür.

Temizlik ve Hijyen

FOX PROCRETE® MC hafif buhar temizliği için uygun hijyenik bir üründür. Kimyasal ve monolitik yapısı sayesinde bünyesinde bakteri ve mantar üremesine müsait bir ortam oluşturmaz. Bu nedenle hijyen standartlarının en yüksek olduğu gıda ve ilaç endüstrilerinde güvenle kullanılır. Düzenli temizlik ve bakım zemin ömrünü arttırarak, iyi görünümün devam etmesini sağlar.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Kalitesi

FOX PROCRETE® MC, uygulanacak beton alt yüzeyler sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip olmalıdır (en az 25 N/mm²), çekme dayanımı en az 1,5 N/mm², zemin sıcaklığı minimum +8°C olmalıdır. Ayrıca zeminin çığ noktasının +3°C üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Alt yüzey temiz, kuru ve her türlü kir, yağ, gres, kaplama ve yüzey kür malzemeleri vb. gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

Beton alt yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar (Shot Blasting, freze, elmas silim vb.) kullanılarak çimento şerbetini kaldırarak açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır. Zayıf beton parçaları yüzeyden uzaklaştırılmalı, küçük boşluklar, delikler tamamen açık hale getirilmelidir. Meydana gelen toz endüstriyel süpürge yardımı ile temizlenmelidir. Alt yüzey tamirleri, boşlukların doldurulması ve yüzeyin düzeltilmesi için 60-70 AFS (0,1-0,3mm) kuvars kumu ile **FOX PROCRETE® PRIMER** astarın karıştırılmasından elde edilen harç ile yapılarak

zemin hazırlanmalıdır. **FOX PROCRETE® MC**, genel yapısı itibarıyla kendi içinde çekme/gerilme yapabilir. Bunu önlemek için kolon kenarlarında ve zeminde (zemin için en az 4-5 metrede bir) 8-10 mm kalınlığında derz açılmalı ve derz boşlukları endüstriyel süpürge yardımı ile temizlenmelidir. Bu boşluklar **FOX PROCRETE® PRIMER** uygulamasından sonra, **FOX PROCRETE® MC** veya **FOX PROCRETE® MF** ile doldurulmalıdır.

Uygulama Koşulları

- 7 günlük beton üzerine veya yüksek nem içeriğine sahip eski betonlar üzerine özel astarlar kullanılmadan uygulanabilir.
- Çiğlenmeye ve yoğuşmaya dikkat ediniz!
- Uygulama yapılmamış veya yeni kaplama yapılmış zemin üzerinde çiğlenme ve su buharı yoğunlaşması kaplamaya zarar verir. Bunu engellemek için zemin sıcaklığının +8°C üzerinde olması gerekmektedir.

Uygulamada Dikkat edilmesi gerekli hususlar,

Yüzey Sıcaklığı	; Minimum +8°C - Maksimum +30°C
Ortam Sıcaklığı	; Minimum +10°C - Maksimum +30°C
Malzemenin Sıcaklığı	; Minimum +15°C - Maksimum +25°C

Karıştırma

Karışıma başlamadan önce ürün sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında olduğuna dikkat ediniz. **FOX PROCRETE® MC** 3 komponentli olduğundan homojen karışım elde edilmesi, uygulama sonrasında oluşacak hava kabarcığı ve yüzey bozukluğu olmaması açısından önemlidir. Bu sebeple COLLOMIX Xo 55 duo vb. mikser ile karıştırılması önemle tavsiye edilir.

C komponent ürünü A komponent ürünün içerisine ekleyiniz ve homojen bir karışım elde edene kadar 1 dakika boyunca karıştırınız. Elde edilen karışıma B komponent ürün, eklenerek homojen bir karışım elde edene kadar maximum 3 dakika boyunca karıştırınız. Hava sürüklenmesini en aza indirmek için fazla karıştırmaktan kaçınınız.

Uygulama

Astarlama

FOX PROCRETE® MC yapılacak yüzeylerin daha önce **FOX PROCRETE® MC** ile uygun mala yardımıyla sıyırma yapılarak veya **FOX PROCRETE® PRIMER** ile rulo uygulaması yapılarak astarlanmış olması gerekmektedir. Zemin sıcaklığına (min +8°C) mutlaka dikkat edilmelidir. Astar üzerine kaplanabilme süresi içerisinde uygulama yapılmalıdır. **FOX PROCRETE® PRIMER** ile astarlama yapılacaksa bu süre Min.24–Max.72 saattir. 72 saati geçen durumlarda, **FOX PROCRETE® MC** uygulamasından önce tekrardan astarlama yapılması gerekmektedir. **FOX PROCRETE® MC** ile astarlama yapılacaksa, astar üzerine kaplama yapılabilme süresi minimum 8 saattir.

Kaplama

FOX PROCRETE® MF veya PROCRETE® MC, hazırlanmış karışım astarlanmış yüzeye dökülür. Tarak veya uygun mala ile istenilen kalınlıkta yayılır. Üzerine 40-45 Afs silis kumu (0,2-0,5 mm) yüzeyi tamamen örtecek şekilde serpilir (4 kg/m²). Yüzeyin daha pürüzlü olması istenilen durumlarda, 40-45 Afs silis kumu yerine 15-25 Afs silis kumu (0,7-1,2 mm) aynı şekilde kullanılabilir. Uygulamadan 1 gün sonra kumun fazlası endüstriyel süpürge yardımı ile alınır. Yapışmamış kumlar raspa ile yüzeyden sıyılır. Sonrasında, **FOX PROCRETE® MC** son kat kaplama olarak rulo veya airless püskürtme makinesi yardımı ile iki kat olarak uygulanır (0,6-0,8 kg/m²). Kesintisiz ve düzgün bir zemin elde etmek için kaplanacak alanı ve malzemenin planlaması iyi yapılmalıdır. Kaplama yapılırken arada bekleme olmaması için karıştırma ve yayma ekibi oluşturulmalıdır. Yüksek sıcaklıkta direkt güneşten, rüzgar ve hava sirkülasyonundan zemini korumak gereklidir. +5°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar solvent ile temizlenmelidir. **FOX PROCRETE® MC**, sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Sarfiyat

1 mm kalınlık elde etmek için 1,38 kg/m² **FOX PROCRETE® MC** karışımı kullanılmalıdır.

Dikkat edilmesi gerekli hususlar,

- **FOX PROCRETE® MC** uygulanmasında, ortam ve yüzey sıcaklığı +8°C'nin altında ya da +30°C'nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgarlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılacak alana kullanılacak malzemeler 1-2 gün önceden getirilip depolanmalı ve ortam şartlarına uyum sağlaması sağlanmalıdır. Aşırı soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda ısıtıcılarla ortam ve zemin

- sıcaklığının artırılması sağlanmalı, kullanılacak malzemeler de, +20°C ile +25°C de şartlandırılarak uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
- Çimento esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda reaksiyon yavaşlar, bu da tava (kap) ömrünü ve çalışma süresini uzatır. Yüksek sıcaklıklar, reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalmır. Malzemenin kürünü tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir. Karıştırma yapıldıktan sonra malzeme dinlendirilmeli ve sonra tekrar karıştırılmalıdır.
- **FOX PROCRETE® MC** uygulanmasından sonra üzerine başka bir kaplama yapmak için en az 1 gün beklenmelidir.

Ambalaj

10 kg'lık set
A Komponent; 3,10 kg plastik bidon
B Komponent; 2,70 kg plastik bidon
C Komponent; 4,20 kg toz polietilen takviyeli kraft torba

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Açılmış ambalajların ağızları kapatılmak suretiyle 1 hafta içinde tüketilmelidir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, +5°C ile+30°C sıcaklık aralığında, serin ve kuru ortamda, direkt güneş ışığından uzakta, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sitemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

FOX PROCRETE® MC A Komponent 0°C altında donar. Bu nedenle depolama şartlarına özellikle dikkat edilmelidir.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri ve Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri ve Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.