

FOX BETONAGE® TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI

Fox Betonage® kaplama sistemleri, ilk bakım gerektirmeyen, kullanıma hazır çözümler olarak tasarlanmıştır. Bu çözümler, kullanıcılara kaplamaları yalnızca basit bir temizlik yaparak görünümünü koruyabilecekleri ve uzun vadede yatırımlarını muhafaza edebilecekleri ortamlar için gerçek bir artı değer sağlamaktadır.

Bununla birlikte, uzun süreli bir estetik görünüm sağlayarak tesis işletme giderlerini gözle görülür oranda azaltmak için uygun temizlik yöntemleri uygulamak gerekmektedir. Ayrıca, Fox olarak laboratuvar test sonuçları doğrultusunda doğru temizlik ve bakım çözeltilerini sağlamak için ulusal ve uluslararası temizlik malzemeleri tedarikçileri ile de iş birliği içindeyiz.

TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI

- Kaplama üzerindeki kir ve tozları elektrikli süpürgesi ile temizleyiniz.
- Bir microfiber ped (mob) veya zemin kirlilik derecesine bağlı olarak yumuşak lifli bir fırça kullanarak temizlik yapınız.
- Hafif nemli ve saplı bir bezle ıslak paspaslama yapmak en iyi sonucu almanızı sağlar.
- **Fox Cleaner FR340** ya da **Fox Cleaner FR340 Matic** gibi dekoratif ve endüstriyel zemin kaplamalar için geliştirilmiş alkol bazlı temizlik ürünleri kullanarak temizleyiniz.
- **Fox Cleaner FR340** ya da muadil ürünü kullanılacak ise;
Yüzey alanın kirlilik durumuna göre %1-5 aralığında seyreltilmelidir. Sonrasında yüzeye spreyleyler ile püskürtülerek manuel olarak fiber moblar ile temizlenmelidir.
- Islak temizlik bittikten hemen sonra zeminin üzerinde biriken kirli suyu mümkün olduğunca çabuk uzaklaştırarak çözünmüş tozun yüzey üzerinde kalmasını önleyiniz.
- Bir microfiber ped (mob) ile zeminin kurulama işlemini yapınız.
- Kesinlikle silikon emdirilmiş bezler kullanmayınız.
- **Fox Cleaner FR340 Matic** ya da muadil ürünü kullanılacak ise;
Ürün yüzeyin kirlilik durumuna bağlı olarak %3-5 arasında seyrececek şekilde otomatik vakumlu temizlik araçlarına eklenmelidir. Beyaz ped takılmış temizlik aracı dikey ve yatay olarak en az birer kez kullanılarak temizlik yapılmalıdır.
- Günde en az 1000 kişinin kullandığı otel, avm, metro, havalimanı gibi alanlarda yapılan kaplamalarda kaplamanın uzun ömürlü şekilde kullanılabilmesi için ortalama 2-4 yılda bir ince silim işlemi yapılarak son kat cilalarının yenilenmesi tavsiye edilmektedir.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Belirtilen oranlar dışında kullanılmamalıdır.
- Kaplama yüzeyine dökülen malzemeler kurumadan önce temizlenmelidir.
- Hidroklorik asit, nitrik asit vb. yüksek asitlik derecesine sahip ürünler (Tuz ruhu, Porçöz) ve Çamaşır Suyu ile temizlik yapılmamalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜN VE EKİPMANLARI

- Microfiber temizlik seti,
- Microfiber sleeve
- Microfiber beyaz temizleme pedi (makinelik temizlik için)
- **Fox Cleaner FR340, Fox Cleaner FR340 Matic** ve türevleri

Agresif asidik ve bazik deterjanlar, standart moplara, fırça vb. ürün ve ekipmanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.



LABORATUVAR LEKE TEST SONUCU TABLOSU

Test Edilen Kimyasal Adı	Test Süresi	Yüzey Durumu	Test Sonucu**
ÇAY	10 saat	Aşınma yok Leke çok az var	4
KAHVE	10 saat	Aşınma yok Leke çok az var	4
DOMATES SUYU	10 saat	Aşınma Yok Leke Yok	5
LİMON SUYU	10 saat	Aşınma yok Leke çok az var	4
KETÇAP	10 saat	Aşınma yok Leke yok	5
HARDAL	10 saat	Aşınma yok Leke yok	5
BALZAMİK SİRKE	10 saat	Aşınma yok Leke çok az var	4
BATİKON	10 saat	Aşınma yok Leke çok az var	4
SAÇ BOYASI	10 saat	Aşınma yok Leke var	0
SİRKE	10 saat	Aşınma yok Leke var	3
SIVI YAĞ	10 saat	Aşınma yok Leke çok az var	4
SODA	10 saat	Aşınma çok az var Leke var	3

** 5= En İyi / 0= En kötü sonucu belirtir. Ürünler yüzeye döküldükten 10 saat sonra ılık su ve sünger yardımı ile yüzeyden temizlenerek laboratuvar ortamında test edilmiştir.

